

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)

Verklebt Stossfugen von AQUAPANEL®



AQUAPANEL®
Die Platte aus Zement

- Anwendungsbereiche:**
- Einsatzbereich **innen**.
 - Für die **Wand**
 - Zum **Verkleben** der Stoßfugen von AQUAPANEL®

- Produkteigenschaften:**
- Verklebt AQUAPANEL® kraftschlüssig miteinander
 - Härtet vollständig aus
 - Schimmelresistent
 - Schnelle Trocknung:** rascher Übergang in den klebfreien Zustand. Leicht zu bearbeiten
 - Schnelle und einfache Anwendung in der Kartuschenpresse
 - Exzellente Haftung auf AQUAPANEL® EasyEdge® Kanten
 - Zäh fließend
 - Tropffrei
 - Farbe: beige
 - Fast geruchslos

Inhalt:	310 ml
Gewicht:	510 g / Kartusche
Materialbedarf	ca. 40 ml/m ² (20ml/m Fuge)
Kartuscheninhalt reicht für:	ca. 7,75 m ² (15,5 m Fuge)
Verarbeitungszeit:	ca. 20 min.
Verarbeitungstemperatur:	> + 8° C
Löslichkeit in Wasser:	Unlöslich, reagiert mit Wasser
Dichte (g/m³):	ca. 1,5

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Zubereitung aus Isomeren, Homologen und anderen spezifischen Komponenten
Lagerfähigkeit:	12 Monate ungeöffnet
Lagerbedingungen:	Frostfrei
Lieferform:	30 ml PE-Kartusche
Ident.-Nummer / EAN-Code:	Knauf AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) 57504 / 40 06379 0585 18

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

R20	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
S1/2	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S23	Dampf nicht einatmen.
S36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.



Gesundheitsschädlich

Enthält Isocyanate.
Hinweise des Herstellers beachten
Allergiker und Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen nicht für Arbeiten mit diesen Materialien herangezogen werden.

Vorbereiten:

Vor der Verklebung sind die *Knauf AQUAPANEL®* Platten der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit anzupassen. Die Umgebungs-, Material- und die Untergrundtemperatur darf nicht unter +8°C im Innenbereich liegen. Um eine gute Haftung des *AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)* sicherzustellen, werden die Kanten der Platte z.B. mit einem nassen Pinsel von Staub befreit.

Verarbeiten:

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) als ununterbrochenen Strang entlang der Kanten der Platten auftragen (Verbrauch ca. 20ml/m Fuge). Die nächste Zementplatte auf die Unterkonstruktion auflegen, in das Kleberbett stoßen (Fugenbreite ≤ 1 mm), ausrichten und verschrauben.

Durch die Verklebung entfällt das Verspachteln der Fuge. Wenn der Kleber über Nacht ausgehärtet ist, können die überstehenden Reste problemlos mit einer Kelle abgestoßen werden.

Im Anschluss an Gipskartonplatten werden die Plattenfugen **nicht** verklebt. Siehe hierzu die Produktinformation zu *Knauf AQUAPANEL®*.



